




LECABLOCCO PORTANTE B25-6P SISMICO GREZZO

 SEDE DI PRODUZIONE
PISTOIA

Caratteristiche generali blocco

Tipo di prodotto		LECABLOCCO B25-6 PARETI SISMICO GREZZO blocco semipieno da intonaco	
Dimensioni modulari SxHxL (cm)		25 x 20 x 50	
Dimensioni nominali SxHxL (cm)		24,5 x 19,2 x 49,2	
Tolleranze dimensionali su S - H - L		D3	
Percentuale di foratura (%)		29	
Densità del cls a secco (kg/m ³)			1.350 +/- 10%
Peso medio del blocco al naturale (kg)			26
Resistenza a compressione media normalizzata f_{bm} (N/mm ²)			≥ 5,0
Blocchi al m ²			10

Caratteristiche tecniche parete

	NORMA DI RIFERIMENTO METODO DI PROVA	UNITA' DI MISURA	PRESTAZIONE
Resistenza al fuoco REI Altezza massima della parete	Certificato	Min m	240 8
Reazione al fuoco	UNI EN 13501-1	EUROCLASSE	A1
Resistenza termica R a secco della parete grezza	UNI EN ISO 6946	m ² K/W	0,95
Conducibilità termica equivalente	UNI EN ISO 6946	W/mK	0,274
Trasmittanza termica a secco U	UNI EN ISO 6946	W/m ² K	0,90
Potere Fonoisolante R _w	Analitico	dB	54
Assorbimento H ₂ O per capillarità	UNI EN ISO 772-11	mm/m	≤ 10,2
Stabilità dimensionale: spostamento dovuto all'umidità	UNI EN ISO 772-14	mm/m	< 0,8
Resistenza al passaggio di vapore μ		-	7,5
Permeabilità al vapore δ _e (in campo asciutto)		kg/smPa	25x10 ⁻¹²
Calore Specifico		J/KgK	1000
Consumo indicativo malta tradizionale		kg/m ²	40
Massa Superficiale M _s della parete (escluso intonaci)		kg/m ²	320
Peso della parete in opera (compresi intonaci)		kg/m ²	370
Sostanze pericolose	Conforme al D.M. 14/05/96		

Certificazioni e prestazioni



CAM / Prodotto conforme ai Criteri Ambientali Minimi

Voci di capitolato

Muratura GREZZA da intonacare non idrofugata, realizzata in blocchi di argilla espansa LECA vibrocompresso ad alta resistenza, a granulometria selezionata e ottimizzata, stampati con impianto di tipo fisso, prodotti dalla PAVER COSTRUZIONI, provvisti di marcatura CE (UNI EN 771/3, livello attestazione 2+, certificato N° 1305-CPD-0209) con controllo di produzione di fabbrica (FPC) certificato da ICMQ SPA (ente notificato N° 1305) in conformità alla direttiva 89/106/CEE.

L'azienda produttrice dovrà avere ottenuto la certificazione del Sistema di Qualità Aziendale secondo la Norma UNI EN ISO 9001 (Certificato n° 94058) e la certificazione di prodotto secondo le specifiche ANPEL, tipologia **B25-6P LECA GREZZO a 6 pareti**, di dimensioni di fabbricazione SxHxL cm 24,5x19,2x49,2, planarità delle facce < 2 mm, spessore delle costole esterne mm 22,5, peso in condizione ambiente Kg 26, massa volumica netta del blocco Kg/m³ 1.350 +/- 10%, percentuale di foratura 29%, resistenza a compressione caratteristica N/mm² ≥ 5, tolleranze dimensionali classe D3 (UNI EN 772-16), assorbimento d'acqua per capillarità < 10,2 non idrofugato, spostamento dimensionale dovuto all'umidità mm/m < 0,8, reazione al fuoco EUROCLASSE A1.


La muratura ha una classe di resistenza al fuoco EI 180 (h ≤ 8 metri) determinata con metodo sperimentale e documentata in conformità all'Allegato B del D.M. 16/2/2007 (Fascicolo Tecnico del Produttore).

La resistenza termica della parete a secco RT = 0,95 m²K/W, isolamento acustico 54 dB (indice di valutazione a 500Hz.), posati in opera con impiego di MALTA PRONTA PAVER del tipo M5, sono compresi gli oneri per la formazione di spalle, architravi, giunti di controllo e quant'altro occorre per eseguire la muratura a regola d'arte.

E' compreso l'occorrente ponteggio per altezze fino a 3,5 mt dal piano di lavoro €/mq.

Sovraprezzo per altezze superiori €/mq.

Disegno tecnico



Le caratteristiche riportate non costituiscono vincolo contrattuale



PIACENZA
St. di Cortemaggiore _ Piacenza
tel 0523 599611 _ paverpc@paver.it



FERRARA
Via Ferrara 31 _ Poggio Renatico
tel 0523 829941 _ paverfe@paver.it



PISTOIA
Via Nociaccio 10 _ Ponte Buggianese
tel 0523 93251 _ paverpt@paver.it



Paver è socio ordinario >>

